



RECO PRODUCTION LTD

27, Ravnets Str.
Novi Iskar 1281
Bulgaria

Mob: +359 888 888 726

Mob: +359 879 299 211

office@reco.bg

www.reco.bg

RCFA15-600-600

DoP RCFA15-600-600 / 2017-05-02

1. RCFA15-600-600 :
2. / : -
600/600 mm, A 15,
EN 124
3. :
" 27
4. / :
1
5. : EN 124
/ :
:
()
EN ISO/IEC 17025:2006
541 /10.06.2016 ,
01.10.2018 .
: "
6. : 26-1-25/21.01.2016

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на характеристиката	Мерна единица	Методи за изпитване	№ и идентификация на пробата	Резултати от изпитването	Стойност и допуск на характеристиката по БДС EN 124-1:2015 и БДС EN 124-5:2015	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остатъчна деформация след прилагане на 2/3 от силата на натоварване при изпитване ¹⁾	mm	БДС EN 124-1:2015 БДС EN 124-5:2015	25	0,9	за клас А 15: ≤ 6,0 ²⁾	стандартни
2.	Натоварване при изпитване: - със сила от 15 kN в продължение на 30 s - сила на разрушаване	-		25			
		kN		25	52	за клас А 15: ≥ 15	

Забележки:

1) 2/3 от 15 kN = 10 kN

2) Допустимата остатъчна деформация е равна на светлия отвор (CO)/100.

Р-л лаборатория:

/гл.ас. инж. Е. Пенев/

Директор ИЦС:

/гл.ас. инж. Цв. Гюрова/



Извършил изпитването: техн.Й.Йорданов

Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т.5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

7.

/

..

() 305/2011,

02.05.2017

